

## PRIMAIRE EN POUDRE À BASE DE CHAUX AÉRIENNE

PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D'EAU ■ GRANDE ADHÉRENCE ■ EFFET SABLÉ



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CE EN 459-1 CL 90 S

### ■ DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Sous-couche en poudre à base de chaux aérienne et de quartz, conçue pour réguler le support, améliorer l'adhérence et augmenter la durabilité des applications de badigeons de chaux et d'enduits décoratifs. Sa composition à base de chaux aérienne confère au produit une excellente perméabilité à la vapeur d'eau. Elle peut être appliquée sur tout type de support cohérent tel que d'anciens badigeons, peintures, marmorinos ou enduits. D'aspect légèrement sablé une fois sèche, elle permet une accroche facilitée.

**Aspect :** poudre

**Couleur :** naturel

**Consommation :** env. 0,150 Kg/m<sup>2</sup> par couche en fonction de l'absorption du support

**Masse volumique de la poudre sèche :** env. 1300 Kg/m<sup>3</sup>

### ■ INDICATIONS D'APPLICATION

**Dosage en eau :** dilution 80 %

**Rapport du gachage :** 1 seau de 10 kg de poudre + 8 L d'eau

**Outils :** brosse

**Température min. d'application :** +5 °C

**Température max. d'application :** +30 °C

**Nettoyage des outils :** eau

**Temps de séchage superficiel ou au toucher :** > 1 heure

**Temps d'attente entre les couches successives :** > 4 heures

**Ecoulement :** Le produit doit être écoulé selon les normes en vigueur. Les conteneurs vides doivent être recyclés.

### ■ MISE EN ŒUVRE / APPLICATION

**Matériel :** Application manuelle à la brosse

#### Préparation des supports :

Les supports devront être préparés conformément au DTU 26.1, ils doivent être compacts, dépourvus de poussières et d'humidité. Dans le cas contraire, il faut tout d'abord traiter les fonds selon leur problématique.

**Dilution et mise en œuvre :** Le produit sera dilué avec de l'eau à raison de 80%. Pour la préparation du BADIPRIMER, mélanger les 10 kg de poudre avec environ 8 L d'eau, ajoutée au fur et à mesure, à basse vitesse pendant 3 min. Utiliser un malaxeur électrique jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène sans grumeaux. Laisser reposer pendant 2 à 3 minutes puis mélanger à nouveau. Appliquer à la brosse, de façon homogène. Une fois l'application du primaire sèche, procédez à la mise en œuvre des couches de finition.

#### Précautions d'emploi générale pour les produits à base de chaux :

Toutes les applications à la chaux doivent être protégées de la pluie pendant au moins 48 à 72 heures à compter de l'application. Éviter l'application pendant des journées pluvieuses ou excessivement ventilées, sur des surfaces trop exposées au soleil, ou lors de températures inférieures à + 5°C ou supérieures à + 30°C afin d'éviter un séchage trop rapide qui en empêcherait la carbonatation régulière et donc le durcissement.

### ■ CONDITIONNEMENT

Seaux de 10 Kg- Pot de 0,5 Kg - Palette de 33 seaux de 10 Kg

### ■ CONSERVATION

Conservation 24 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri de l'humidité.

### ■ NORMES DE SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité

### ■ NOTE DE RESPONSABILITÉ

Les conseils et les informations de cette fiche technique sont l'expression de nos connaissances, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Notre service technique est à disposition pour fournir des renseignements supplémentaires.