

DECONATURE VELOURS

Peinture de décoration à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse



DESTINATION

Peinture de décoration pour travaux neufs et de rénovation des murs des pièces sèches. Excellente finition pour salles de séjours, chambres, pièces à vivre, immeuble de standing. Idéal pour chantier HQE, de par son écolabel.

PROPRIETES

Sans odeur
Bon pouvoir opacifiant
Blanc impeccable non jaunissant même à l'obscurité
Rapidité de séchage et de recouvrement
Résistance au lustrage, Résistance à l'abrasion humide classe 2 norme NF EN 13300 de février 2002
Bénéficie de l'ECOLABEL EUROPEEN
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: liquide onctueux
Aspect du film	: velouté semi-poché
Masse volumique*	: 1.40+/- 0,05 Kg/l
Extrait sec**	: en poids: 61+/- 2% en volume: 46+/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/l de COV
Point éclair	: Non concerné
Brillant Spéculaire à 85°	: velouté environ 15%
Rendement	: 8 à 11 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP 30 mn Sec 2 h
Recouvrable	: 8 h
Teintes	: blanc et teintes du nuancier Maestria réalisables à partir des bases Pastel et Neutre
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

* (Sur le blanc)

** (Sur le blanc)



DECONATURE VELOURS

Peinture de décoration à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1. S'applique sur supports cohérents, secs et poreux. Les supports non peints seront imprimés. Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire. Sur les teintes vives (jaune, rouge,...) pour une meilleure opacité appliquer une sous couche en blanc ou en gris moyen en fonction de la teinte de finition désirée.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Application:

- Conditions d'application** : DTU 59.1
Matériel d'application : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.
Nettoyage du matériel : Eau
Diluant : Eau
Dilution : Brosse (Prêt à l'emploi), Rouleau poil 10/12 mm (Prêt à l'emploi), Airless (5 à 10 %).

Processus d'application:

<u>Support</u>	<u>Impression</u>	<u>Finition</u>
plâtre, Ancienne peinture glycérophtalique adhérentes et compatibles	IKARPRIM,	2 couches de DECONATURE VELOURS
Plaque de plâtre à épiderme cartonné, enduits de lissage, ciment, anciennes peintures acrylique adhérentes et compatibles	DECONATURE IMPRESSIONPRIM O 2010, AQUASTRIA PRIMER	

CONDITIONNEMENT

2.5L - 15L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité