



# EXCELIOR MAT

Peinture laque de décoration mate à base de dispersion alkyde polyuréthane en phase aqueuse



## DESTINATION

Décoration des murs neufs ou rénovation pour pièces sèches et humides, locaux tertiaires ou résidentiels (hôpitaux, résidences pour personnes âgées, locaux commerciaux, etc ...) Pour travaux de finition A (travaux soignés) En cas de nécessité de nettoyages fréquents utiliser de préférence " EXCELIOR SATIN "

## PROPRIETES

Grande dureté (résiste aux chocs et aux rayures) Excellent rendu Très grande facilité d'application Résistance à l'abrasion humide classe 1 norme NF EN 13300 de février 2002 Très bon pouvoir couvrant, couvre en une couche sur support imprimé Excellente perméabilité à la vapeur d'eau Faible odeur Séchage rapide Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I - Classe 4a/6a -7b2

## CARACTERISTIQUES

<b>Aspect en pot</b>	: liquide onctueux
<b>Aspect du film</b>	: mat tendu
<b>Masse volumique*</b>	: 1.40 +/- 0,05 Kg/l
<b>Extrait sec**</b>	: en poids: 60 +/- 2% en volume: 43 +/- 2%
<b>COV (directive 2004/42/CE)</b>	: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a): 75 g/l (2007), (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV
<b>Point éclair</b>	: Non concerné
<b>Brillant Spéculaire à 85°</b>	: 10 +/- 5 %
<b>Rendement</b>	: 11 à 14 m <sup>2</sup> /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
<b>Séchage (20°C - 65%HR)</b>	: HP 1 à 2 h Sec
<b>Recouvrable</b>	: 24 h
<b>Teintes</b>	: pastels et moyennes du nuancier Maestria
<b>Stockage</b>	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

\* (Sur le blanc)

\*\* (Sur le blanc)



## EXCELIOR MAT

Peinture laque de décoration mate à base de dispersion alkyde polyuréthane en phase aqueuse

### MISE EN OEUVRE

#### Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1. Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire. Les supports seront si nécessaire préalablement traités avec IKAR BACTERICIDE F1 suivant sa fiche technique.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

#### Application:

- Conditions d'application** : DTU 59.1  
**Matériel d'application** : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Rouleau laqueur. Airless.  
**Nettoyage du matériel** : Eau  
**Diluant** : Eau  
**Dilution** : Brosse (Prêt à l'emploi), Rouleau poil 10/12 mm (Prêt à l'emploi), Rouleau laqueur (Prêt à l'emploi). Airless (5 à 10 %).

#### Processus d'application:

Support	Impression	Finition
Intérieur : enduit au mortier de liant hydraulique, plaques de plâtre à épiderme cartonné, anciennes peintures adhérentes après préparations, Bois	Prim O 2010	2 couches d' EXCELIOR MAT
Intérieur : plâtre	Ikarprim	
Intérieur : métaux ferreux	Zincolac O	
Intérieur : métaux non ferreux	Norway	

### CONDITIONNEMENT

0.5L - 2.5L - 10L

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité