



# EXCELIOR MAT



Peinture laque de décoration mate à base de dispersion acrylique-uréthane en phase aqueuse


## DESTINATION

Décoration des boiseries et murs neufs ou rénovation pour pièces sèches et humides, locaux tertiaires ou résidentiels (hôpitaux, résidences, locaux commerciaux, etc ...). Pour travaux de finition A (travaux soignés).

## PROPRIETES

Très grande résistance au lustrage et à la rayure  
Excellent tendu  
Très grande facilité d'application  
Résistance à l'abrasion humide classe 1 norme NF EN 13300 de février 2002  
Très bon pouvoir  
Séchage rapide

## CARACTERISTIQUES

CERTIFICATIONS	
ASPECT DU FILM	mat tendu
MASSE VOLUMIQUE*	1.34 +/- 0,05 Kg/l
EXTRAIT SEC**	en poids : 55 +/- 2% en volume : 38 +/- 2%
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i): 140 g/l (2007), (cat. A/i): 140 g/l (2010). <b>Ce produit contient au maximum 45 g/l de COV</b>
POINT ÉCLAIR	Non concerné
BRILLANT SPÉCULAIRE	4 +/- 2% 85°
CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005	Famille I Classe 6a/7b2
COMMENTAIRE	Selon condition atmosphérique
TEINTES	Blanc et teintes du nuancier MAESTRIA
CONDITIONNEMENT	1L - 2.5L - 10L

\* (Sur le blanc) \*\* (Sur le blanc)

## PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

<b>Conditions d'application</b>	DTU 59.1
<b>Matériel d'application</b>	Brosse : Dilution 0 à 3 % Rouleau poil 10/12 mm : Dilution 0 à 3 % Rouleau laqueur : Dilution 0 à 3 %. Airless : Dilution 0 à 10 %.
<b>Rendement</b>	10 à 12 m <sup>2</sup> /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
<b>Diluant / Nettoyage du matériel</b>	Eau
<b>Séchage (20°C - 65%HR)</b>	HP : 1 à 2 h Sec : 8 Recouvrable : 12 h



## EXCELIOR MAT

### PROCESSUS D'APPLICATION

<b>Support</b>	<b>Intérieur : enduit au mortier de liant hydraulique, plaques de plâtre à épiderme cartonné, anciennes peintures adhérentes après préparations, Bois</b>	<b>Intérieur : bois et dérivés</b>	<b>Intérieur : métaux ferreux</b>
<b>Impression</b>	AQUASOFT PRIMAIRE IKARPRIM	Excelior mat dilué à 3%	Zincolac O IKARLAK BF
<b>Finition</b>	2 couches d'EXCELIOR MAT		

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

<b>Stockage</b>	1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs
<b>Précaution d emploi</b>	Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de portée des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS.
<b>Transport</b>	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transports de marchandises dangereuses par la route.
<b>Gestion des déchets</b>	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.