

# IKARWOOD SATIN

Finition glycérophtalique en phase solvant



## DESTINATION

Laque microporeuse souple pour le bois, à la fois primaire et finition donnant un bel aspect satiné. Particulièrement recommandée en extérieur sur menuiserie. Les bois seront préalablement traités contre les insectes et tous les champignons destructeurs.

## PROPRIETES

Perméable à la vapeur d'eau, évite les phénomènes de cloquage et de décollement. Stabilise l'hygrométrie des bois. En extérieur l'usure sera plus sensible sur les jets d'eau.

## CARACTERISTIQUES

CERTIFICATIONS	
ASPECT DU FILM	satin
MASSE VOLUMIQUE*	1.37 +/- 0,05 Kg/l
EXTRAIT SEC**	en poids : 73 +/- 2% en volume : 55 +/- 2%
COV	Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/d): 300 g/l (2010). <b>Ce produit contient au maximum 300 g/l de COV</b>
POINT ÉCLAIR	Compris entre 23°C et 55°C
BRILLANT SPÉCULAIRE	35 ± 5% 60°
CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005	Famille I Classe 4a
COMMENTAIRE	Les temps de séchage peuvent augmenter à basses températures ou fort taux d'humidité
TEINTES	blanc et bases pour machine à teinter
CONDITIONNEMENT	0.5L - 2.5L - 10L

\* (Sur le blanc) \*\* (Sur le blanc)

## PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.

Les bois seront préalablement traités contre les insectes et les champignons destructeurs.

Sur certaines teintes vives (jaune, rouge, ..) pour une meilleure opacité appliquer une sous couche en blanc ou gris moyen en fonction de la teinte désirée.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

<b>Conditions d'application</b>	DTU 59.1
<b>Matériel d'application</b>	Brosse : Dilution 0 à 3 % Rouleau poil 10/12 mm : Dilution 0 à 10 % Airless : Dilution 0 à 3 %.
<b>Rendement</b>	9 à 13 m <sup>2</sup> /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
<b>Diluant / Nettoyage du matériel</b>	White spirit
<b>Séchage (20°C - 65%HR)</b>	HP : 3 h Sec : 8 à 10 h Recouvrable : 24 h



## IKARWOOD SATIN

### PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Bois et dérivés recouverts d'anciennes peintures adhérentes et compatibles	Bois neufs ou remis à nus
Impression	-	1 couche d'IKARWOOD SATIN diluée avec 10 % de white spirit
Finition	1 à 2 couches d'IKARWOOD SATIN en intérieur suivant supports 2 couches d'IKARWOOD SATIN en extérieur	

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Stockage	1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré
Précaution d emploi	Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de portée des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS.
Transport	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transports de marchandises dangereuses par la route.
Gestion des déchets	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.