

# IKARWOOD SATIN

Finition glycérophtalique en phase solvant



## DESTINATION

Laque microporeuse souple pour le bois, à la fois primaire et finition donnant un bel aspect satiné. Particulièrement recommandée en extérieur sur menuiserie.

## PROPRIETES

Perméable à la vapeur d'eau, évite les phénomènes de cloquage et de décollement  
Stabilise l'hygrométrie des bois En extérieur l'usure sera plus sensible sur les jets d'eau  
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a

## CARACTERISTIQUES

<b>Aspect en pot</b>	: peinture onctueuse
<b>Aspect du film</b>	: satin
<b>Masse volumique*</b>	: 1.35+/- 0,05 Kg/l
<b>Extrait sec**</b>	: en poids: 67+/- 2% en volume: 48+/- 2%
<b>COV (directive 2004/42/CE)</b>	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/d): 300 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 300 g/lde COV
<b>Point éclair</b>	: Compris entre 23°C et 55°C
<b>Brillant Spéculaire à 60°</b>	: 35 ± 5%
<b>Rendement</b>	: 9 à 13 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application.
<b>Séchage (20°C - 65%HR)</b>	: HP 3 h Sec 8 à 10 h
<b>Recouvrable</b>	: 24 h Les temps de séchage peuvent augmenter à basses températures ou fort taux d'humidité
<b>Teintes</b>	: blanc et bases pour machine à teinter
<b>Stockage</b>	: 1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré

\* (Sur le blanc)

\*\* (Sur le blanc)



## IKARWOOD SATIN

Finition glycérophtalique en phase solvant

### MISE EN OEUVRE

#### Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1. Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire. Les bois seront préalablement traités avec un produit algicide, fongicide, insecticide adapté. Sur certaines teintes vives (jaune, rouge, ..) pour une meilleure opacité appliquer une sous couche en blanc ou gris moyen en fonction de la teinte désirée. Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

#### Application:

- Conditions d'application** : DTU 59.1  
**Matériel d'application** : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.  
**Nettoyage du matériel** : White spirit  
**Diluant** : White spirit  
**Dilution** : Brosse (0 à 3 %), Rouleau poil 10/12 mm (0 à 10 %), Airless (0 à 3 %).

#### Processus d'application:

Support	Impression	Finition
Bois et dérivés recouverts d'anciennes peintures adhérentes et compatibles		1 à 2 couches d'IKARWOOD SATIN en intérieur suivant supports 2 couches d'IKARWOOD SATIN en extérieur
Bois neufs ou remis à nus	1ere couche diluée avec 10 % de white spirit	

### CONDITIONNEMENT

0.5L - 2.5L - 10L

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité