



OLOXANE MAT

Peinture de décoration mate à base de copolymères acrylique et siloxane en dispersion aqueuse



DESTINATION

Peinture de décoration mate pour travaux neufs et de rénovation des murs et plafonds des pièces sèches.

PROPRIETES

faible odeur Excellent pouvoir garnissant et opacifiant Blanc impeccable non jaunissant même à l'obscurité Perméable à la vapeur d'eau Rapidité de séchage et de recouvrement Résistance à l'abrasion humide classe 2 norme NF EN 13300 de février 2002 Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2/10c

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: liquide onctueux
Aspect du film	: mat lisse
Masse volumique*	: 1.43+/- 0,05 Kg/l
Extrait sec**	: en poids: 58+/- 2% en volume: 38+/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/lde COV
Point éclair	: Non concerné
Brillant Spéculaire à 85°	: < 5 %
Rendement	: 9 à 10 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP 30 mn Sec 2 h
Recouvrable	: 6 h
Teintes	: Blanc et teintes pastel
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

* (Sur le blanc)

** (Sur le blanc)



OLOXANE MAT

Peinture de décoration mate à base de copolymères acrylique et siloxane en dispersion aqueuse

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1. S'applique sur supports cohérents, secs et poreux. Les supports non peints seront imprimés. Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire. Les anciens badigeons seront supprimés par lessivage suivi d'un rinçage à l'eau claire et du séchage des supports (cf DTU 59-1).

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Application:

- Conditions d'application** : DTU 59.1
Matériel d'application : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.
Nettoyage du matériel : Eau
Diluant : Eau
Dilution : Brosse (Prêt à l'emploi), Rouleau poil 10/12 mm (Prêt à l'emploi), Airless (5 à 10 %).

Processus d'application:

Support	Impression	Finition
Plâtre, anciennes peintures glycérophtalique adhérentes et compatibles	IKARPRIM	2 couches d' OLOXANE MAT
Plaques de plâtre à épiderme cartonné, Enduits de lissage, Ciment	AQUASTRIA PRIMER, PRIM O 2010 IMPRESSION PLACO	
Anciennes peintures acrylique adhérentes et compatibles		

CONDITIONNEMENT

15 L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité