

# OLEOMAT

Peinture mate sans tension à base de polymère d'huile chaulée en phase aqueuse issue de ressources renouvelables



## DESTINATION

Peinture mate pour les travaux neufs et de rénovation des murs et plafonds des pièces sèches. Idéale pour les chantiers HQE, de par son écolabel.

## PROPRIETES

Sans tension, évite cloquages et écaillages  
Facilité d application  
Réintégration immédiate des locaux  
Excellente opacité en 1 couche  
Masque et isole en 2 couches les taches de nicotine  
Sans solvant, faible teneur en COV  
Résistance à l'abrasion humide classe 2 selon norme NF EN 13300 de février 2002  
Bénéficie de l' ECOLABEL EUROPEEN  
Adhérence du papier peint après 24 h de séchage  
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 2b/4a

## CARACTERISTIQUES

<b>Aspect en pot</b>	: peinture onctueuse
<b>Aspect du film</b>	: mat profond lisse
<b>Masse volumique</b>	: 1.53+/- 0,05 Kg/l
<b>Extrait sec</b>	: en poids: 60+/- 2% en volume: 40+/- 2%
<b>COV (directive 2004/42/CE)</b>	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/lde COV
<b>Point éclair</b>	: Non concerné
<b>Brillant Spéculaire à 85°</b>	: inférieur à 1.5 %
<b>Rendement</b>	: 10 à 13 m <sup>2</sup> /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
<b>Séchage (20°C - 65%HR)</b>	: HP 2 h Sec 8 h
<b>Recouvrable</b>	: mouillé sur mouillé ou après 12h et en cas de présence de taches après 24 h.
<b>Teintes</b>	: Blanc et teintes pastel du nuancier Maestria
<b>Stockage</b>	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs



## OLEOMAT

Peinture mate sans tension à base de polymère d'huile chaulée en phase aqueuse issue de ressources renouvelables

### MISE EN OEUVRE

#### Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1. Brasser le produit avant sa mise en oeuvre. S'applique sur supports cohérents, sec et sains. Les supports non peints seront imprimés. Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire. Les anciens badigeons seront supprimés par lessivage suivi d'un rinçage à l'eau claire et du séchage des supports cf DTU 59.1. Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

#### Application:

- Conditions d'application** : DTU 59.1  
**Matériel d'application** : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.  
**Nettoyage du matériel** : Eau  
**Diluant** : Eau  
**Dilution** : Brosse (Prêt à l'emploi), Rouleau poil 10/12 mm (Prêt à l'emploi), Airless (5 à 10 %).

#### Processus d'application:

<u>Support</u>	<u>Impression</u>	<u>Finition</u>
plâtre	1 couche d'IKARPRIM	1 à 2 couches d'OLEOMAT selon supports. 2 couches d'OLEOMAT avec 24h de séchage entre couches en cas de présence de taches
Plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduit de lissage, ciment, anciennes peintures adhérentes et compatibles	1 couche d'AQUASTRIA PRIMER ou d'IMPRESSION PLACO ou d'OLEOMAT	

### CONDITIONNEMENT

5L - 15L

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité